



# สีพื้นดูลักซ์ แอมเบียนซ์

สีน้ำอะคริลิก ระดับซูเปอร์พรีเมียม สำหรับทาภายใน



ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ เป็นสีทาภายในคุณภาพสูง พิล์มสีมีความเรียบเนียนและเนื้อสีเข้มข้น ให้เฉดสีแน่น พร้อมคุณสมบัติครบถ้วนที่จะช่วยให้ผนังบ้านของคุณคงสีสวยสดใสเหมือนใหม่ได้ยาวนาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสีพื้นคู่กับสีสร้างลายพิเศษ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูลักซ์ แอมเบียนซ์ ช่วยเสริมสร้างมิติและลวดลายที่เด่นชัดให้กับสีสร้างลายพิเศษ

- พิล์มสีเรียบเนียนพิเศษ
- เนื้อสีเข้มข้นพิเศษ
- แนะนำใช้เป็นสีพื้นคู่กับสีสร้างลายพิเศษ
- ทำความสะอาดได้ ทนการขีดถู
- ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา
- กลิ่นอ่อน มีสารอินทรีย์ระเหยในปริมาณต่ำ (Low VOCs)
- ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท

## ข้อมูลทางเทคนิคและคุณสมบัติของฟิล์มสี

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
ขนาดบรรจุ	3 ลิตร
เฉดสี	โปรดดูจากแคตตาล็อกสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ หรือแคตตาล็อกเครื่องผสมสี Dulux Let's Colour
เนื้อสีโดยปริมาตร	32 - 38%
ระยะเวลาแห้งสัมผัส	อย่างน้อย 30 นาที
ระยะเวลาทาทับ	30 นาที - 2 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์	อย่างน้อย 14 วัน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	45-53 ตร.ม. / เที่ยว / แกลลอน
*พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าทางทฤษฎี อาจแตกต่างจากการใช้งานจริงไม่เกิน 20%	

## วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที หรือหากต้องการผสม ให้เติมน้ำสะอาด 1 ส่วนต่อสี 10 ส่วน (10%)
การทำความสะอาด	ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน
การเช็ดล้างฟิล์มสี	ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 14 วัน ก่อนล้างทำความสะอาดได้
<b>ข้อแนะนำในการใช้สีสดเข้ม :</b> ธรรมชาติของสีสด มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบมืด อาจต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทา หรือใช้สีอ่อนกว่าในเฉดใกล้เคียงกันเป็นสีพื้น	

## ระบบการทาสี

ก่อนการทาสีทุกครั้ง พื้นผิวจะต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หากมีรอยแตกร้าวกว้างไม่เกิน 1 มม. ให้ซ่อมด้วยสีโป๊ว ดูลักซ์ อะคริลิก พิลเลอร์ 1040 ชัดแต่งให้เรียบ หากต้องการเพิ่มความเรียบเนียนให้กับพื้นผิว หรือปรับซ่อมผิวคอนกรีตที่มีปัญหา ให้ฉาบทั้งผนังด้วย ดูลักซ์ สมูทโอเวอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบและให้แน่ใจว่าผนังไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำ เพื่อป้องกันฟิล์มสีโป่งพองภายหลัง

### ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี ทั้งพื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หลังจากฉาบปูน และควรมีความชื้น ไม่เกิน 14% ควรขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วทาดูลักซ์ เวนเจอร์ซีลด์ โมลด์วาช โดยทาทิ้งไว้ข้ามคืน จากนั้นขัดล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นปูนขอลกหรือไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบเรียบ วิธีการต่างๆ เช่น การขัด ขัดฟิล์มสีด้วยความร้อน อาจทำให้เกิดฝุ่นและ/หรือฟุ้งที่เป็นอันตราย หากเป็นไปได้ควรใช้วิธีการขัดน้ำ ปฏิบัติงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเทที่ดี สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม

### ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

- พื้นผิวปูนใหม่ไม่เคยทาสี หรือทาสีแล้วสียังอยู่ในสภาพดี ทาสีรองพื้นปูนทากายใน ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ซีลด์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที - 2 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นปูนขอลกหรือไม้สังเคราะห์ ไฟเบอร์ซีเมนต์หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุฉาบเรียบ ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เพื่อเสริมการยึดเกาะ ดูลักซ์ มาซีล จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 10 - 12 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า
- พื้นผิวปูนใหม่และปูนเก่า ที่มีความชื้นสูงสุด 25% ทาสีรองพื้นปูนสูตรประสิทธิภาพสูง ดูลักซ์ เวนเจอร์ซีลด์ พาวเวอร์พลัส ไพร์เมอร์ 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 - 4 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

### ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีทับหน้าด้วยสีดูลักซ์ แอมเบียนซ์ อย่างน้อย 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะห่างระหว่างสีที่ทาชั้นแรกและชั้นถัดไป ประมาณ 30 นาที - 2 ชั่วโมง



ISO 9001 QMS03026/630  
ISO 14001 EMS05021/198  
OHSAS 18001 OHSAS04016/079  
TIS 18001 OHS01013/028

การลงนามสิทธิ์เรียกร้อง: รายละเอียดข้างบนนี้มาจากการทดลอง เพื่อเป็นการแนะนำในการใช้งาน เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯจึงไม่สามารถรับประกันใน สิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัท อีคโธ โนเบล เ็นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ที โอ ซี โอ (ประเทศไทย) จำกัด) 34/5 หมู่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 572-8888 โทรสาร (662) 572-8889, [www.dulux.co.th](http://www.dulux.co.th)



# Dulux Ambiance (Topcoat)

Super premium interior emulsion



Dulux Ambiance is premium interior paint of superior quality that come with extra smooth finish, giving, rich colours and full functionality to keep your wall looking bright and beautiful for a long time. Suitable for use as base-coat with "Dulux Ambiance" special effect paint. The smoothest finish gives unrivalled depth of colour and enhance depth and effect for your outstanding special effect wall.

- Extra smooth finish
- Recommended to use as basecoat with Dulux Ambiance special effect paints
- Washable and stain resistance
- Bacteria and fungus resistance
- Low odour and low VOCs
- No added lead and mercury

## Technical Information & Paint Film Properties

Type of Paint	Acrylic emulsion
Finish	Semi-gloss
Pack size	3 Liters
Colour Offer	Please refer Dulux Ambiance colour card and Dulux Let's Colour fandeck
Volume Solids	32-38%
Touch Dry	At least 30 minutes
Recoat Dry	30 minutes - 2 hours
Full Cure	At least 14 days
Theoretical Coverage	45-53 Sq.m./coat/gallon

\*Coverage is theoretical value and may differ from real application +-20%

## Application

Application Method	Brush, Roller or Spray
Mixing Ratio	Ready to use. Can be thinned with 1 part of clean water to 10 parts of the product (10%)
Cleaning Up	Clean all equipments with clean water immediately after used
Washing Instructions of painted wall	Allow at least 14 days from application before cleaning.

**Processes for strong colours :** Some strong colours cannot be made with same hiding power as the other colours, additional coats or special undercoat may be necessary.

## Application System

Before painting every time, the surface must be cleaned until free from dirt and grease. If any, repair small cracks smaller than 1mm with Dulux Acrylic Filler 1040, then rub with sand paper. If requires extra smoothness to the wall, repair all imperfects by applying Dulux SmoothOver all over the wall. Rub down and make sure no cracks appeared for any possible water leakage in order to prevent paint film blistering later on.

### Step 1: Surface Preparation

- *New masonry or previously painted in good condition* Leave new masonry to be fully cured at least 1 month. Allow surfaces to dry out and moisture should not over than 14%.
- *Previously painted or powdery surfaces* Rub down and treat any area affected by fungus and algae with Dulux Weathershield Mouldwash and leave it overnight. Then rinse off with water and allow the wall to dry.  
Treatments such as sanding, burning off etc of paint films may generate hazardous dust and/or fumes. Wet sanding/flattening should be used wherever possible. Work in well ventilated areas. Use suitable personal protection equipment.

### Step 2: Priming

- *New masonry or previously painted in good condition* Apply 1 coat of Dulux PrimerShield. Allow at least 30 minutes - 2 hours to dry before applying topcoat.
- *Previously painted, powdery surfaces, fiber-cement or skim coat surfaces:* Apply 1 coat of Dulux Maseal and allow 10-12 hours drying prior applying topcoat.
- *New or previously painted with high moisture surfaces (max.25%)* Apply 1 coat of Dulux Weathershield Power Plus Primer and allow at least 2-4 hours drying prior applying topcoat.

### Step 3: Topcoat

Apply at least 2 coats of Dulux Ambiance. Allow at least 30 minutes - 2 hours drying between coats.



ISO 9001 QMS03026/630  
 ISO 14001 EMS05021/198  
 OHSAS 18001 OHSAS04016/079  
 TIS 18001 OHS01013/028

The information in this datasheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and for use recommendation. As the product is often used under conditions beyond our control, the company cannot guarantee anything only the quality of the product.

AkzoNobel Paints (Thailand) Ltd. (Former ICI Paints (Thailand) Ltd.) 34/5 Moo 1 Chaeng Watana Road, Klongklue, Pakkred Nonthaburi 11120  
Customer Service : Telephone (662) 572-8888 Fax (662) 572-8889, www.dulux.co.th, www.facebook.com/duluxthailand