Dulux TRADE

ULTRA GRIP PRIMER

ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

- Για πλακάκια τοίχου, γυαλί, laminate
- Για ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Για συσκευές με χρώματα πούδρας ή φούρνου
- Εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης
- Επαναβάφεται με χρώματα νερού ή διαλύτου

AkzoNobel

ULTRA GRIP PRIMER

ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

Το Dulux Trade **Ultra Grip Primer** είναι ειδικό αστάρι νερού δύο συστατικών σχεδιασμένο για να παρέχει εξαιρετική πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες.

Τυπικά παραδείγματα περιλαμβάνουν γυαλιστερά πλακάκια τοίχου, laminate, γυαλί, ανοδιωμένο αλουμίνιο και επιφάνειες χάλυβα βαμμένες με χρώματα πούδρας και χρώματα φούρνου (π.χ. λευκές συσκευές).

Επιτυγχάνει τέλεια πρόσφυση απευθείας πάνω στην προς βαφή επιφάνεια, που στη συνέχεια μπορεί να βαφτεί με κάθε κοινό χρώμα νερού ή διαλύτου.

Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Συμβατό με όλα τα συστήματα βαφής Dulux Trade.

Συσκευές με χρώματα πούδρας ή φούρνου

Πλακάκια τοίχου

Ανοδιωμένο αλουμίνιο

Laminate

Γυαλί

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

0.8Lt Base και 0.2Lt Activator
(1Lt όταν αναμιγνύονται).

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Λευκό ματ

ΑΠΟΔΟΣΗ

Υπό κανονικές συνθήκες έως 10m²/Lt
(σε πάχος ξηρού φιλμ 45 μικρά)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Για να έχετε τέλειο αποτέλεσμα, διασφαλείστε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές και στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά. Όπου είναι απαραίτητο, απολιπάνετε καλά και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Τρίψτε σχολαστικά ήδη βαμμένες επιφάνειες και σκουπίστε με υγρό πανί χωρίς χνούδι.
- Συνιστάται να κάνετε δοκιμή σε μια μικρή περιοχή πριν βάψετε ολόκληρη την επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
  Εφαρμόστε 1 στρώση Dulux Trade **Ultra Grip Primer** και μετά ολοκληρώστε με το κατάλληλο σύστημα βαφής Dulux Trade.
- ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ: Base (Συστατ. Α) : Activator (Συστατ. Β) = 4:1 κ.ο.
  Προσθέστε όλο το Activator στο δοχείο του Base
  και ανακατέψτε καλά για minimum 5 λεπτά, μέχρι το προϊόν να είναι ομογενές.
  Μην αναμιγνύετε μέρος του περιεχομένου. Κακή ανάμειξη θα επηρεάσει την απόδοση και μπορεί να προκαλέσει αποτυχία πρόσφυσης.
- ΑΡΑΙΩΣΗ: Με καθαρό νερό, max 10% στο έτοιμο μείγμα.
- ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ: έως 2 ώρες στους 20° C.
- ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Με κατάλληλο ρολό ή πινέλο σε θερμοκρασίες από 8-30° C.
  Δεν συνιστάται εφαρμογή με πιστόλι.
- ΣΤΕΓΝΩΜΑ: Σε 4-6 ώρες, στους 20° C. Επαναβαφή μετά από min 16 ώρες και το αργότερο εντός 7 ημερών για βέλτιστη πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Μετά τη χρήση, αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους με νερό.
- Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

Further information and contact details

For product/health and safety data sheets please visit **www.duluxtradepaintexpert.co.uk**

Dulux Trade technical Advice Centre on 0333 222 7070 or at **duluxtrade.advice@akzonobel.com**

AkzoNobel, Wexham Road, Slough, SL2 5DS, UK

Interact with **Dulux Trade**

Παράγεται στην ΕΕ.

Διανέμεται από τη

Vivechrom

Δρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ.ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΕ
ΘΕΣΗ ΒΑΘΥ ΠΗΓΑΔΙ,
19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛ.: 210 5538700.
www.vivechrom.gr

AkzoNobel, the AkzoNobel logo, the Flourish logo, Dulux, and Dulux Trade are trademarks of the AkzoNobel group. © AkzoNobel 2020