

EPOLAN

Grīdas krāsa

- Ātri žūstoša grīdas krāsa uz ūdens bāzes
- Krāsa ir piemērota vidēji intensīvi ekspluatējamas grīdas apdarei
- Tonējama plašā krāsu gammā



Produkta īpašības

Uz ūdens bāzes veidota grīdas krāsa, ko viegli uzklāt uz virsmas un kam piemīt laba segtspēja. Veido elastīgu un pret vidēju mehānisku slodzi izturīgu krāsas pārklājumu. Produkts ātri žūst, parastos apstākļos nākamo kārtu var klāt uz virsmas jau divas stundas pēc iepriekšējās krāsošanas. Produkts ir tonējams plašā krāsu gammā, gan gaišos, gan tumšos toņos.

Pielietojums

Produkts ir paredzēts tādas koka un betona grīdas krāsošanai, kam ir zema un vidēja ekspluatācijas slodze, veicot iekšdarbus un ārdarbus. Labās mitrumizturības dēļ krāsa ir piemērota izmantošanai arī mitrās telpās.

Produkts nav piemērots grīdas krāsošanai garāžās, laukumiem, kuriem ir nepieciešama augsta nodilumizturība, vai virsmām, kas atrodas pastāvīgā saskarē ar ūdeni.

Pamatvirsmas

Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu koka un betona virsmu, kā arī asfalta krāsošanai.

Virsmas sagatavošana

Iepriekš nekrāsota virsma. Pamatvirsmas jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, putekļiem un taukiem. Virsmas mazgāšanai lietojams silts ūdens, ļoti netīras virsmas attīrīšanai izmantojams līdzeklis "Bio-Cleaner". Jāpārlicinās, ka svaigs betons ir galīgi sacietējis. Uz betona virsmas esošā cementa līmes kārtā jānoņem mehāniski, vāji saistītas kārtas no virsmas jānoņem līdz stingrai pamatnei. Virsmā esošās spraugas un plaisas jāpiepilda ar piemērotu piepildīšanas maisījumu. Koka virsmai jābūt sausai, mitrumsaturam –mazākam par 18%. Iepriekš neapstrādāta koka virsma ārējās vides apstākļos jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā kok- snes gruntēšanas aizsarglīdzekļa "Pinotex Base" vai "Pinotex Wood Primer". Iepriekš krāsota virsma. Virsma jānomazgā ar līdzekli "Bio-Cleaner", pēc tam rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. Uz virsmas esošā vecā krāsas kārtā jānoslīpē ar smilšpa- pīru, lai panāktu labāku adhēziju. Atdalījusies vai ar pamatvirsmu vāji saistīta vecā krāsa jānoņem mehāniski.

Gruntēšana

Iepriekš nekrāsota virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu krāsas "Epolan", kurai ir pievienoti 20% tīra ūdens. Iekšdarbiem koka virsmas gruntēšanai ir piemērota arī uz šķīdinātāja bāzes veidota gruntskrāsa "Master Base".

Beigu apdare

Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas neatšķaidītas krāsas "Epolan". Produkts ir gatavs lietošanai, pirms izmantošanas krāsas rūpīgi jāsamaisa.



Tehniskie dati

| | |
|--------------------------------|--|
| Pielietojums | iekšdarbi un ārdarbi |
| Saistviela | akrila kopolimēra latekss |
| Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) | pusspīdīga (50) |
| Patēriņš | 6-8 m ² /l, atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas |
| Žūšanas laiks (23 °C, RH 65 %) | puteķļneuzņēmīga pēc 1-2 stundām, var krāsot pēc 2 stundām |
| Atšķaidītājs | ūdens |
| Tonēšana | tonēšanas sistēm "Acomix", bāzes toņi: BW un BC |
| Darbarīki | ota, veltnītis, smidzinātājs |
| Darbarīku tīrīšana | uzreiz pēc lietošanas jāattīra ar ūdeni |
| Glabāšana | glabāt slēgtā ražotāja tarā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C) |
| Iepakojums | 1 L / 5 L |

Virsmas tīrīšana

Krāsotas virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens, vajadzības gadījumā arī neitrāli vai viegli sārmaini (pH<7-8) tīrīšanas līdzekļi. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Izvairties no stipri sārmainu tīrīšanas līdzekļu, kā arī cietsaru suku lietošanas.

Krāsošanas ieteikumi

Krāsošanas laikā nepieciešamā gaisa un virsmas temperatūra ir +10...25 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums 40...80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strādāt tiešos saules staros, kā arī krāsot saulē stipri sakarsušas virsmas. Pārsniegtas pieļaujamās virsmas temperatūras, kā arī caurvēja dēļ var veidoties nekvalitatīva krāsas plēve. Mitrš gaiss kopā ar zemu gaisa temperatūru krietni pagarina krāsas žūšanas laiku. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar norādītajām prasībām. Uz dēļu grīdas krāsa jāklāj koksnes šķiedru virzienā. Smagākus priekšmetus un paklājus ieteicams likt uz grīdas tikai 4-6 dienas pēc krāsošanas.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar Saindēšanās Informācijas Centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Vides aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana

Pēc darba cieši aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis

SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018
info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.