

Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen



Een zijdeglanzende, kras- en stootvaste, watergedragen grond – en aflat in één voor binnen. Makkelijk in gebruik.

Toepassing:

Binnen voor onbehandelde en reeds geschilderde of gebeitste vloeren en trappen van hout, lamel, laminaat en beton.

Niet geschikt voor vloeren in de garage of natte ruimtes en vloeren van vinyl, linoleum en andere soepele kunststoffen.

Producteigenschappen:

- Slijtvast
- Voor intensief gebruik
- Makkelijk aan te brengen
- Sneldrogend

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	2 uur	1 uur
Overschilderbaar:	4 uur	2 uur
Doorgehard:	14 dagen	14 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verlaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.

Maar ook hoe dikker de verlaag, des te langer de droogtijd.

Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad: Zijdeglans

Rendement: Ca. 9 m²/l.
Het rendement is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:	Kwast	Rol
	Acrylkwast	Lakviltroller Universeel

Reinigen gereedschap/ verdunding:	Water	Water
--------------------------------------	-------	-------

Systeeminformatie:

Onbehandelde ondergrond:

1. Reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. Hard- en zachthout, lamel en laminaat schuren grofte P150 – P180.
Beton schuren grofte P60 – P80. Voor een optimale kantendekking scherpe hoeken en randen afronden.
3. Opnieuw reinigen en ontvetten.
4. Beschadigingen in hout, lamel en laminaat herstellen met Alabastine Houtreparatie. Beton herstellen met Alabastine Vloervuller. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. Daarna één laag Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen (eventueel 5% verdund voor betere indringing) aanbrengen. Na droging middelgrof schuren grofte P220-P280 en stofvrij maken.
6. Afwerken met twee lagen Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen. Tussen de lagen fijn schuren met grofte P320 - P360 of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Behandelde ondergrond:

1. Reinigen en ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
2. Slecht hechtende delen verwijderen door grof schuren.
Kale ondergrond schuren zoals genoemd onder onbehandelde ondergrond punt 2.

3. De intacte laag middelgrof schuren met grofte P220 - P280 en stofvrij maken.
4. De kale plaatsen behandelen met een laag (eventueel 5% verdund voor betere indringing) Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen.
6. Afwerken met twee lagen Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & Trappen. Tussen de lagen fijn schuren grofte P320 – P360 of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Behandeling eiken

Bij applicatie van Flexa Mooi Makkelijk Vloeren & trappen op onbehandelde vloeren/trappen, eerst een laag Cetabever Vloer- en Parketlak Transparant aanbrengen. Zo worden de poriën van het hout gevuld en vermijden we eventuele doorbloeding en/of kleurverschillen in de afwerking.

Licht beloopbaar na 24 uur. Volledig doorgehard en belastbaar (bv verschuiven van meubels) na 14 dagen.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:

Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.

Kleur:

Kant-en-klaar en mengbaar in vele kleuren.

Verpakking:

750 ml en 2,5l.

Informatie:

Bezoek: www.flexa.nl

Mail uw vraag naar: info@flexa.nl

Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg en spoel gereedschap niet uit onder de kraan, maar breng de restanten en het vervuilde water naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.