

Flexa Multiprimer



Een hechtlaag voor diverse ondergronden binnen en buiten op basis van speciale alkydhars.

Toepassing:

Geschikt als hechtlaag voor binnen en buiten op hout, harde kunststof (Formica, Trespa, pvc) enz. wandtegels, ferro (ijzer, staal) en non ferro metalen (koper, messing, zink) enz. en bestaand schilderwerk. Kan met terpentijn- en waterverdunbare Flexa lak worden afgewerkt.

Producteigenschappen:

- Uitstekende hechting op diverse ondergronden
- Prima schuurbaar
- Roestwerend

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	1 uur	30 minuten
Overschilderbaar:	32 uur	16 uur
Schuurbaar:	32 uur	16 uur
Doorgehard:	8 dagen	4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.

Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10°C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 10 m²/l.

Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Verwerkingsgegevens:

	Kwast	Rol
Gereedschap:	Varkenshaar	Lakviltroller
Reinigen gereedschap:	Thinner	Thinner

Systeeminformatie:

- Onbehandelde ondergrond:
1. Zachthout, non ferro metalen, harde kunststof, muurtegels etc. ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout ontvetten met thinner, ijzer en staal ontvetten met wasbenzine. Let op, goed ventileren.
 2. Hout in de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
 3. Eén laag Flexa Multiprimer aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
 4. Opnieuw één laag Flexa Multiprimer aanbrengen. Na droging licht schuren en stofvrij maken.
 5. Afwerken met elke water- of terpentijneverdunbare Flexa lak.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid: Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.

Kleur: Wit en Grijs.

Verpakking: 250 ml en 750 ml.

Informatie: Bezoek: www.flexa.nl
Mail uw vraag naar: info@flexa.nl
Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu: Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.